bricmate®



Glanshammar Dark Matt
Granitkeramik

Produktbeskrivning

Glanshammar Dark Matt i granitkeramik är ett mörkare komplement till serie Glanshammar – inspirerad av den klassiska svenska Ekebergsmarmorn. Denna kulör har en djupare varm nyans, som för tankarna till de mörkaste partierna i stenens naturliga färgspektrum. Glanshammar Dark ger en jordnära känsla där seriens elegans och ursprung bevaras.

Precis som övriga kulörer i serien, har Glanshammar Dark en finslipad, sidenmatt yta – kallad Honed – som efterliknar traditionell stenbearbetning inom naturstensindustrin. För ytor som kräver extra halkskyddad yta finns även ytan Matt.

Glanshammar Dark användas enskilt och med fördel i kombination med de ljusare varianterna i serien för klassiska mönsterläggningar. Den lämpar sig särskilt väl för schackrutemönster och fris, men även för andra tidlösa mönsterläggningar där ljusa och mörka plattor kombineras.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Tjocklek (mm)	m²/box	st/box	kg/box	Nätstorlek (mm)
M66 GLANSHAMMAR DARK MATT	38921	595x595	9	1.08	3	24	-
M36 GLANSHAMMAR DARK MATT	38922	296x595	9	1.26	7	25	-
M33 GLANSHAMMAR DARK MATT	38923	296x296	9	1.08	12	27	-
M1515 GLANSHAMMAR DARK MATT	38924	147x147	9	0.63	28	22	-
M073 GLANSHAMMAR DARK MATT	38926	296x73	9	1,05	50	-	-

Egenskaper

Frostsäker, vattenabsorption ≤ 0,5 %: Ja
Rektifierad/kantskuren: Ja
Kemikalieresistent: Ja
Modulanpassad: Ja
Halkdämpningsklassificering R-klass*: R10
Halkdämpning ABC-klass*: B
Brandklassning: A1FL/A1

bricmate®

Installation

*VIKTIGT! Vid leverans - Tillse att en **mottagningskontroll** utförs direkt! Kontrollera materialet avseende, mängd, modell, kulör och storlek etc. Rapportera omedelbart eventuella avvikelser till er återförsäljare! Eventuella transportskador anmäls till chauffören.*

- Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag.
- Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas på vägg. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas max ¾-förband.
- Kapning utförs med diamantklinga & kakelskärare anpassad för granitkeramik
- Håltagning utförs med diamantborr maskinellt.
- Ytterhörn gersågas med fördel med diamantkap -fräs eller -slipskivor.
- Kanter och hörn kan bearbetas, avrundas och formas enkelt med diamantslipskiva och polerpad i vinkelslip.
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som den aktuella plattan. Rekommenderad fogbredd 2 mm.
- Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer kan förekomma, kontrollera och godkänn därför alltid materialet innan montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej
- Shade/Tono eller ”Bränning” på svenska. Likt målarfärg, textil och andra industriellt tillverkade produkter så kan viss nyans och storleksskillnad förekomma mellan olika produktioner. Bricmates kartonger är märkta med Shade/tono-nummer, som du bör spara. Var noga med att uppge denna information vid kompletteringsbeställningar!
- Caliber eller Kaliber anger plattans exakta storlek eller så kallade modulformat

Förslag på fogfärg

(OBS! Godkänn innan fogning - Fog väljs helst i harmonierande kulör med aktuell platta):

- Kerakoll - 8
- ARDEX - Stengrå
- KIILTO - 244 Dark Grey
- MAPEI - 119 London Grey
- MIRA - 121
- SCHÖNOX - 26 Platinum Grey 26
- SOPRO - 14 Betonggrå
- WEBER - 16 Grey
- LIP - Grå

bricmate®

Skötselråd

Generella underhålls- & städinstruktioner för Granitkeramik:
Grundrengöring / Byggstädning:
Granitkeramik ska grundrengöras före golvet tas i bruk. En grundrengöring syftar till att avlägsna produktionsrester, cementfilm från läggning och fogning samt byggdamm och annan smuts från byggnationen. En sådan rengöring ska genomföras med ett surt rengöringsmedel, typ ”klinkerrent”, som är effektiv mot oorganisk smuts av den ovan nämnda typen,
Bricmate rekommenderar ”FILA Deterdek” från Tebo Byggtillbehör, Deterdek är ett professionellt surt rengöringsmedel speciellt framtaget för keramik, verksam mot oorganisk smuts så som kalkavlagringar och cementfilm etc.
Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Daglig rengöring:
För dagligt bruk rekommenderas mikrofiberduk med vatten eller ”Ättikksspray”, Kan med fördel även användas på andra ytor med Granitkeramik!
”Ättikksspray”: Blanda 1dl 24% Ättika, några droppar handdiskmedel med 3dl vatten i en sprayflaska.
På större ytor används lämpligast ett svagt alkaliskt eller pH-neutralt, icke filmbildande rengöringsmedel för golv, typ ”Allrent”. Bricmate rekommenderar ”FILA Cleaner” som är ett professionellt pH-neutralt rengöringsmedel för alla typer av hårda golv som tål vatten.

Fläckborttagning:
Fläckar av oorganisk smuts så som kalkrester etc samt organisk smuts som exempelvis fettfläckar avlägsnas i första hand enligt instruktionen för daglig rengöring. Använd en disk-/skurborste till hjälp. Sk Suddsvamp eller skurblock kan också underlätta.
FILA Deterdek & Fila PS87 rekommenderas mot svårare oorganisk- & organisk smuts
Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Exempelfläckar:
Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA PS87, allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda. Rengöringsmedel för glaskeramikhällar är effektivt mot metallskrap från knivar etc. Skölj alltid noga efteråt och innan hantering av livsmedel på exempelvis köksbänkskiva.
Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, tusch, lim skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.
Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA Deterdek, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.
Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.