bricmate®



Limestone Select Classic Matt
Granitkeramik

Produktbeskrivning

Limestone Select är vår hyllning till den nordiska kalkstenen – tidlös, lugn och självklar. Serien förenar det vi tycker allra mest om från flera klassiska nordiska kalkstenar: tydliga mönsterskiftningar, naturlig rörelse och en harmonisk palett av nyanser och toner. Resultatet är en granitkeramik med tydlig nordisk känsla.

Ytan Honed är sidenmatt slipad på samma sätt som natursten för att få samma sammetslika uttryck. Den fångar ljuset mjukt och ger en taktil, behaglig känsla – lika fin på stora väggytor som i ett sobert golv. Som komplement finns serien även i en matt, mer halkskyddad yta.

Limestone Select är skapad för att vara en naturlig bas i hemmet: stilren, levande och lätt att kombinera med trä och metall såväl som textil och målade ytor.

Serien finns för golv & vägg samt som bänkskiva i 12 mm granitkeramik, för ett sammanhållet och exklusivt uttryck i kök och badrum. Med Limestone Select får du känslan av nordisk sten, noggrant utvald och tolkad i ett modernt format – för rum som ska hålla, både i uttryck och i vardag.

Serie Limestone Select har en mycket varierande mönsterbild. Blanda därför alltid plattor från flera olika kartonger vid läggning! Detta för att få en så optimal spridning av mönsterbilden som möjligt.

Art Namn	Art nr	Storlek (mm)	Tjocklek (mm)	m²/box	st/box	kg/box	Nätstorlek (mm)
J66 LIMESTONE SELECT CLASSIC MATT	39021	597x597	9	1,08	3	-	-
J36 LIMESTONE SELECT CLASSIC MATT	39022	297x597	9	1,08	6	-	-
J33 LIMESTONE SELECT CLASSIC MATT	39023	297x297	9	1,08	12	-	-
J1515 LIMESTONE SELECT CLASSIC MATT	39024	147x147	9	0,95	42	-	-
J26 LIMESTONE SELECT CLASSIC MATT	39025	197x597	9	0,96	8	-	-
J073 LIMESTONE SELECT CLASSIC MATT	39026	72x297	9	0,9	40	-	-

Egenskaper

Frostsäker, vattenabsorption ≤ 0,5 %: Ja
Rektifierad/kantskuren: Ja
Kemikalieresistent: Ja
Modulanpassad: Ja
Halkdämpningsklassificering R-klass*: -
Halkdämpning ABC-klass*: -
Brandklassning: A1FL/A1

bricmate®
Installation

*VIKTIGT! Vid leverans - Tillse att en **mottagningskontroll** utförs direkt! Kontrollera materialet avseende, mängd, modell, kulör och storlek etc. Rapportera omedelbart eventuella avvikelser till er återförsäljare! Eventuella transportskador anmäls även till chauffören.*

- **OBS VIKTIGT!** Blanda plattor från flera olika kartonger vid läggning! Detta för att få en optimal spridning av mönsterbilden.
- Granitkeramik bör monteras med fästmassa minimum klass C2 TE S1
- Rekommenderad kamstorlek: 4-10mm beroende på plattans storlek och underlag.
- Plattor med storlek 30x30 cm och större dubbellimmas. På plana golv kan med fördel flytfix användas.
- Plattor med storlek 30x60 cm eller större bör ej sättas i halvförband. Önskas förbandssättning så rekommenderas max ¾-förband.
- Bearbetning. Kapning utförs med diamantklinga & kakelskärare anpassad för granitkeramik. Håltagning utförs med diamantborr maskinellt. Ytterhörn gersågas med fördel 45 grader. Använd ex. diamantkap -fräs, -slipskivor/-pads till vinkelslip.
- Granitkeramik är industriellt tillverkat av naturliga råvaror. Viss nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn **alltid** materialet **före** montering. Reklamation av eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej.
- Shade/Tono. Likt målarfärg, textil så förekommer viss nyans och storleksskillnad mellan produktioner. Bricmates kartonger är märkta med Shade/tono-nummer, som bör sparas & uppges vid eventuell komplettering
- Fogning utförs med lämpad fog efter förväntad belastning och aktuellt utrymme. Rekommenderad fogbredd 2 mm.

Förslag på fogfärg

(OBS! Godkänn innan fogning - Fog väljs helst i harmonierande kulör med aktuell platta):

- ARDEX - Stengrå
- SOPRO - Stengrå 22

Skötselråd

Generella underhålls- & städinstruktioner för Granitkeramik:
Grundrengöring / Byggstädning:
Granitkeramik ska grundrengöras före golvet tas i bruk. En grundrengöring syftar till att avlägsna produktionsrester, cementfilm från läggning och fogning samt byggdamm och annan smuts från byggnationen. En sådan rengöring ska genomföras med ett surt rengöringsmedel, typ ”klinkerrent”, som är effektiv mot oorganisk smuts av den ovan nämnda typen,
Bricmate rekommenderar ”FILA Deterdek” från Tebo Byggtillbehör, Deterdek är ett professionellt surt rengöringsmedel speciellt framtaget för keramik, verksam mot oorganisk smuts så som kalkavlagringar och cementfilm etc.
Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Daglig rengöring:
För dagligt bruk rekommenderas mikrofiberduk med vatten eller ”Ättikksspray”, Kan med fördel även användas på andra ytor med Granitkeramik!
”Ättikksspray”: Blanda 1dl 24% Ättika, några droppar handdiskmedel med 3dl vatten i en sprayflaska.
På större ytor används lämpligast ett svagt alkaliskt eller pH-neutralt, icke filmbildande rengöringsmedel för golv, typ ”Allrent”. Bricmate rekommenderar ”FILA Cleaner” som är ett professionellt pH-neutralt rengöringsmedel för alla typer av hårda golv som tål vatten.

Fläckborttagning:
Fläckar av oorganisk smuts så som kalkrester etc samt organisk smuts som exempelvis fettfläckar avlägsnas i första hand enligt instruktionen för daglig rengöring. Använd en disk-/skurborste till hjälp. Sk Suddsvamp eller skurblock kan också underlätta.
FILA Deterdek & Fila PS87 rekommenderas mot svårare oorganisk- & organisk smuts
Följ noga instruktionerna beträffande spädning och tillvägagångssätt.

Exempelfläckar:
Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap av aluminium (lättmetall) tas bort med alkaliskt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA PS87, allrengöringsmedel, grovrengöringsmedel eller målarsoda. Rengöringsmedel för glaskeramikhällar är effektivt mot metallskrap från knivar etc. Skölj alltid noga efteråt och innan hantering av livsmedel på exempelvis köksbänkskiva.
Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, tusch, lim skrapmärken av gummi eller stearin/paraffin tas bort med organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.
Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i vatten, såsom FILA Deterdek, ättiksyra/ättiksprit eller citronsyra.
Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.